



Angų sandarinimo mastika „Densoseal 16A“

„Densoseal 16A“ tai sandarinimo mastika naudojama pastatų, šulinių, kamerų ir t.t., esančių po žeme ir virš žemės, apsaugai nuo galimo vandens ir dujų prasiskverbimo per komunikacijų kanalus (ryšių ir jėgos kabelių kanalus, vamzdynus ir kitas komunikacijas). Mastika tinka metalinių (plienas, ketus, žalvaris), plastikinių ir betoninių paviršių sandarinimui. Mastika tinka sausų ir drėgnų paviršių sandarinimui. Užsandarininta anga apsaugoma nuo dujų ir vandens prasiskverbimo. Sandarinimo mastika yra „plastilino“ pavidalo. Dirbant su ja nereikia jokių papildomų įrankių. „Densoseal 16A“ mastika yra patvirtinta „British Telecom“, sertifikato numeris M212C.

Taip pat „Densoseal 16A“ mastika naudojama dujų vamzdžių, įeinančių į pastatą sandarinimui. Iš pažeisto užkasto vamzdžio dujos gali plisti palei vamzdį ir patekti į pastatą per neužsandarintą praėjimo kanalą.

Dažnai įeinančių į pastatą komunikacijų apsaugai naudojamas „šarvas“. Naudojant „Densoseal 16A“ mastiką užsandarinami tarpai tarp vamzdžio ir „šarvo“, bei „šarvo“ ir praėjimo kanalo. Nepanaudoti kanalai taip pat turi būti užsandarinti.

„Densoseal 16A“ mastika pilnai paruošta darbui, tiekama stačiakampio formos pailgais gabalais 330x40x40 mm. Svoris 1 kg.





DENSOSEAL 16A MASTIC

Aprašymas:	„Densoseal 16A“ mastika nepraranda plastiškumo, nesisluoksniuoja, paruošta naudojimui, tinka drėgnų, karštų paviršių sandarinimo darbams taip pat sandarina jėgos ir ryšio kabelių kanalus, vamzdynų angas ir ortakius nuo galimo vandens ir dujų prasiskverbimo.
Mastikos sudėtis:	Polibutano pagrindas, riebalų rūgštys, mineralinis užpildas, organinis pluoštas ir vandenį išstumiančios medžiagos.
Charakteristikos:	• Išlieka plastiška ir nesisluoksniuoja esant aukštai temperatūrai. • Nekietėja ir netrupa. • Atlaiko vibracijas ir mechaninius judesius. • Patvirtinta „British Telecom“, sertifikato numeris M212C. • Apsaugo nuo vandens ir dujų prasiskverbimo. • Prikimba prie drėgnų ir sausų paviršių tokių kaip geležis, plienas, keramika, švinas, žalvaris, PE, PVC, betonas. • Šviesiai geltona spalva.
Panaudojimas:	• Komunikacijų kanalų (jėgos kabelių, ryšių kabelių), vamzdžių įeinančių į pastatus po žeme sandarinimui nuo vandens ir dujų patekimo. • Tinka tokiems paviršiams kaip vamzdžių jungtys, fittingai, varžtai. • Kaip Denso Steelcoat 200 sistemos komponentas.
Paviršiaus paruošimas ir pritaikymas:	Metallinius paviršius nuvalykite su metaliniu šepetėliu. Tvirtai prikibusių rūdžių nuvalyti nereikia. Nuvalykite dulkes ir nešvarumus. Rankomis klijuokite mastiką norėdami užsandarinti angas ar formuodami reikiamą paviršiaus reljefą. Mastika yra Denso Steelcoat 200 sistemos dalis, skirta netaisyklingų paviršių formavimui, prieš vyniojant apsauginę juostą ant jų.
Rekomenduojamos temperatūros:	• Mastika klijavimo temperatūra: 0 °C iki 35 °C • Darbinė temperatūra: -15 °C iki 100 °C • Aukščiausia ribinė temperatūra: 100 °C
Saugojimas:	Mastika turi būti laikoma originalioje pakuotėje vėsioje, sausoje patalpoje, atokiai nuo tiesioginių saulės spindulių ir karštų paviršių.
Galimi matmenys:	330 mm x 40 mm x 40 mm 8 vnt x 1 kg juostelėmis (vienoje dėžėje)
Tankis:	1,73
Tūris:	578 cm ³ /kg
Degimo temperatūra:	>150°C
Atsparumas slėgiui:	Atlaiko 35 kPa oro slėgį ilgiau nei 15 minučių ir 20 kPa (2 metrų vandens stulpas) vandens slėgį ilgiau nei 60 minučių.

Daugiau informacijos: www.densona.com



111597149, PVM mokėtojo kodas LT115971414, Dariaus ir Girėno g. 177, LT-02189 Vilnius

Tel.8 5 2700 225, Faks.8 5 2700 227, el.paštas.info@industek.lt, www.industek.lt

AB "SEB bankas" LT717044060001191629

Apsaugos nuo korozijos ir sandarinimo technologijų lyderis



111597149, PVM mokėtojo kodas LT115971414, Dariaus ir Girėno g. 177, LT-02189 Vilnius

Tel.8 5 2700 225, Faks.8 5 2700 227, el.paštas.info@industek.lt, www.industek.lt

AB "SEB bankas" LT717044060001191629